

مشخصات فیزیکی تختال‌های تولید شده -- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۷

وزن تختال (کیلوگرم)	طول تختال (متر)	متوسط عرض تختال (سانتی‌متر)	ضخامت تختال (میلی‌متر)	شماره تختال	گرید	تاریخ تولید		
19,130	9.8	1240	200	10300021010	3035	1403/09/06		
19,200	9.86	1240	200	10300021020				
19,250	9.89	1240	200	10300021030				
19,310	9.92	1240	200	10300021040				
19,210	9.87	1240	200	10300021050				
11,920	6.11	1240	200	10300021060				
18,740	9.6	1240	200	10300040010	3035	1403/09/18		
18,010	9.23	1240	200	10300040020				
18,345	9.4	1240	200	10300040030				
18,345	9.4	1240	200	10300040040				
18,300	9.38	1240	200	10300040050				
9,050	4.64	1240	200	10300040060				
20,340	10.42	1240	200	10300040070	3035	1403/09/25		
17,350	8.89	1240	200	10300050010				
17,600	9.03	1240	200	10300050020				
17,530	8.98	1240	200	10300050030				
18,100	9.27	1240	200	10300050040				
19,000	9.6	1257	200	10300060010			3035	1403/10/11
19,580	9.9	1257	200	10300060020				
19,640	9.93	1257	200	10300060030				
19,540	9.88	1257	200	10300060040				
19,540	9.88	1257	200	10300060050				
19,520	9.87	1257	200	10300070010				
19,500	9.86	1257	200	10300070020				
19,540	9.88	1257	200	10300070030				
19,540	9.88	1257	200	10300070040				
19,560	9.89	1257	200	10300070050				
25,160	12.72	1257	200	10300070060				
20,380	10.3	1257	200	10300070070				
17,850	9	1260	200	10300080010	3035	1403/10/13		
19,190	9.68	1260	200	10300080020				
19,220	9.69	1260	200	10300080030				
19,220	9.69	1260	200	10300080040				
19,180	9.67	1260	200	10300080050				
19,180	9.67	1260	200	10300080060				
19,250	9.71	1260	200	10300080070				
19,220	9.69	1260	200	10300090010				
19,220	9.69	1260	200	10300090020				
11,900	6	1260	200	10300090030				
19,330	9.75	1260	200	10300090040				
18,640	9.4	1260	200	10300090050				
18,640	9.4	1260	200	10300090060				
19,370	9.77	1260	200	10300090070				
11,800	5.95	1260	200	10300090080				

مشخصات فیزیکی تختال‌های تولید شده -- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۷

وزن تختال (کیلوگرم)	طول تختال (متر)	متوسط عرض تختال (سانتی‌متر)	ضخامت تختال (میلی‌متر)	شماره تختال	گرید	تاریخ تولید
19,050	9.64	1255	200	10300100010	3035	1403/10/17
19,000	9.61	1255	200	10300100020		
19,200	9.71	1255	200	10300100030		
19,200	9.71	1255	200	10300100040		
19,570	9.91	1255	200	10300100050		
19,650	9.95	1255	200	10300110010		
19,650	9.95	1255	200	10300110020		
19,750	10	1255	200	10300110030		
12,980	6.57	1255	200	10300110040		
19,200	9.68	1260	200	10300130010		
18,800	9.48	1260	200	10300130020		
18,820	9.49	1260	200	10300130030		
18,800	9.48	1260	200	10300130040		
18,820	9.49	1260	200	10300130050		
19,350	9.76	1260	200	10300130060		
19,310	9.74	1260	200	10300140010		
19,310	9.74	1260	200	10300140020		
19,310	9.73	1260	200	10300140030		
19,170	9.67	1260	200	10300140040		
19,170	9.67	1260	200	10300140050		
19,160	9.66	1260	200	10300140060		
20,460	10.32	1260	200	10300140070		
18,682	9.42	1260	200	10300150010	3035	1403/10/29
19,118	9.64	1260	200	10300150020		
19,178	9.67	1260	200	10300150030		
19,178	9.67	1260	200	10300150040		
19,198	9.68	1260	200	10300150050		
19,178	9.67	1260	200	10300150060		
19,138	9.65	1260	200	10300150070		
19,515	9.84	1260	200	10300160010		
19,654	9.91	1260	200	10300160020		
19,793	9.98	1260	200	10300160030		
18,980	9.57	1260	200	10300160040		
11,820	5.96	1260	200	10300160050		
18,761	9.46	1260	200	10300170010		
18,603	9.38	1260	200	10300170020		
18,523	9.34	1260	200	10300170030		
18,623	9.39	1260	200	10300170040		
18,623	9.39	1260	200	10300170050		
12,713	6.41	1260	200	10300170060		
19,575	9.87	1260	200	10300170070		
19,138	9.65	1260	200	10300180010		
19,158	9.66	1260	200	10300180020		
18,385	9.27	1260	200	10300180030		
18,424	9.29	1260	200	10300180040		
18,484	9.32	1260	200	10300180050		
18,424	9.29	1260	200	10300180060		
12,237	6.17	1260	200	10300180070		

مشخصات فیزیکی تختال‌های تولید شده -- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۷

وزن تختال (کیلوگرم)	طول تختال (متر)	متوسط عرض تختال (سانتی‌متر)	ضخامت تختال (میلی‌متر)	شماره تختال	گرید	تاریخ تولید
18,920	9.54	1260	200	10300190010	3035	1403/11/04
19,198	9.68	1260	200	10300190020		
19,178	9.67	1260	200	10300190030		
19,158	9.66	1260	200	10300190040		
19,158	9.66	1260	200	10300190050		
19,178	9.67	1260	200	10300190060		
19,158	9.66	1260	200	10300190070		
19,158	9.66	1260	200	10300200010		
17,948	9.05	1260	200	10300200020		
17,790	8.97	1260	200	10300200030		
19,634	9.9	1260	200	10300200040		
19,614	9.89	1260	200	10300200050		
19,594	9.88	1260	200	10300200060		
18,841	9.5	1260	200	10300200070		
19,675	10	1250	200	10300210010	3035	1403/11/06
19,045	9.68	1250	200	10300210020		
19,045	9.68	1250	200	10300210030		
19,045	9.68	1250	200	10300210040		
19,026	9.67	1250	200	10300210050		
19,045	9.68	1250	200	10300210060		
19,026	9.67	1250	200	10300210070		
18,986	9.65	1250	200	10300220010		
17,924	9.11	1250	200	10300220020		
17,904	9.1	1250	200	10300220030		
17,904	9.1	1250	200	10300220040		
17,944	9.12	1250	200	10300220050		
11,805	6	1250	200	10300220060		
18,642	9.4	1260	200	10300230010		
19,158	9.66	1260	200	10300230020		
18,781	9.47	1260	200	10300230030		
18,761	9.46	1260	200	10300230040		
18,761	9.46	1260	200	10300230050		
18,761	9.46	1260	200	10300230060		
18,781	9.47	1260	200	10300230070		
18,761	9.46	1260	200	10300240010		
18,761	9.46	1260	200	10300240020		
18,761	9.46	1260	200	10300240030		
18,543	9.35	1260	200	10300240040		
19,555	9.86	1260	200	10300240050		
19,555	9.86	1260	200	10300240060		
19,555	9.86	1260	200	10300240070		
19,832	10	1260	200	10300240080		
18,166	9.16	1260	200	10300250010		
19,158	9.66	1260	200	10300250020		
19,178	9.67	1260	200	10300250030		
19,158	9.66	1260	200	10300250040		
19,158	9.66	1260	200	10300250050		
19,118	9.64	1260	200	10300250060		

مشخصات فیزیکی تختال‌های تولید شده -- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۷

تاریخ تولید	گرید	شماره تختال	ضخامت تختال (میلی‌متر)	متوسط عرض تختال (سانتی‌متر)	طول تختال (متر)	وزن تختال (کیلوگرم)
1403/11/10	3035	10300250070	200	1260	9.65	19,138
		10300250080	200	1260	9.71	19,257
		10300260010	200	1260	9.52	18,880
		10300260020	200	1260	9.69	19,218
		10300260030	200	1260	9.66	19,158
		10300260040	200	1260	9.66	19,158
		10300260050	200	1260	9.87	19,575
		10300260060	200	1260	10	19,832
		10300260070	200	1260	9.68	19,198
		10300260080	200	1260	11	21,816
		10300270010	200	1260	9.55	18,940
1403/11/10	3035	10300270020	200	1260	9.67	19,178
		10300270030	200	1260	9.56	18,960
		10300270040	200	1260	9.67	19,178
		10300270050	200	1260	9.66	19,158
		10300280010	200	1260	9.65	19,138
		10300280020	200	1260	9.66	19,158
		10300280030	200	1260	9.66	19,158
		10300280040	200	1260	9.93	19,694
		10300280050	200	1260	9.93	19,694
		10300280060	200	1260	9.92	19,674
		10300280070	200	1260	10.7	21,221
1403/11/13	3035	10300290010	200	1260	9.46	18,761
		10300290020	200	1260	9.66	19,158
		10300290030	200	1260	9.67	19,178
		10300290040	200	1260	9.68	19,198
		10300290050	200	1260	9.68	19,198
		10300290060	200	1260	9.68	19,198
		10300300010	200	1260	9.66	19,158
		10300300020	200	1260	9.66	19,158
		10300300030	200	1260	9.66	19,158
		10300300040	200	1260	9.29	18,424
		10300300050	200	1260	9.28	18,404
		10300300060	200	1260	9.28	18,404
		10300300070	200	1260	9.27	18,385
		10300300080	200	1260	9.19	18,226
1403/11/15	3035	10300310010	200	1255	9.36	18,489
		10300310020	200	1255	9.69	19,141
		10300310030	200	1255	9.69	19,141
		10300310040	200	1255	9.69	19,141
		10300310050	200	1255	9.69	19,141
		10300310060	200	1255	9.68	19,122
		10300310070	200	1255	9.69	19,141
		10300310080	200	1255	9.68	19,122
		10300320010	200	1255	9.67	19,102
		10300320020	200	1255	9.67	19,102
		10300320030	200	1255	9.67	19,102
		10300320040	200	1255	10.03	19,813
		10300320050	200	1255	10.03	19,813
		10300320060	200	1255	10.03	19,813
10300320070	200	1255	11.76	23,230		

مشخصات فیزیکی تختال‌های تولید شده -- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۷

وزن تختال (کیلوگرم)	طول تختال (متر)	متوسط عرض تختال (سانتی‌متر)	ضخامت تختال (میلی‌متر)	شماره تختال	گرید	تاریخ تولید
19,039	9.6	1260	200	10300330010	3035	1403/11/16
19,118	9.64	1260	200	10300330020		
19,158	9.66	1260	200	10300330030		
19,158	9.66	1260	200	10300330040		
19,158	9.66	1260	200	10300330050		
19,158	9.66	1260	200	10300330060		
19,158	9.66	1260	200	10300330070		
19,158	9.66	1260	200	10300340010		
19,158	9.66	1260	200	10300340020		
19,178	9.67	1260	200	10300340030		
19,178	9.67	1260	200	10300340040		
17,988	9.07	1260	200	10300340050		
17,809	8.98	1260	200	10300340060		
17,889	9.02	1260	200	10300340070		
17,790	8.97	1260	200	10300340080		
18,865	9.55	1255	200	10300350010	3035	1403/11/18
19,122	9.68	1255	200	10300350020		
19,102	9.67	1255	200	10300350030		
19,122	9.68	1255	200	10300350040		
19,122	9.68	1255	200	10300350050		
19,102	9.67	1255	200	10300350060		
19,122	9.68	1255	200	10300350070		
19,102	9.67	1255	200	10300350080		
19,102	9.67	1255	200	10300360010		
19,102	9.67	1255	200	10300360020		
19,102	9.67	1255	200	10300360030		
19,122	9.68	1255	200	10300360040		
18,193	9.21	1255	200	10300360050		
18,173	9.2	1255	200	10300360060		
18,173	9.2	1255	200	10300360070		
18,509	9.37	1255	200	10300360080		
4173.12					کل تناژ تولید	

آنالیز شیمیایی تخرال --- مزایده ۱۴۰۳۱۱۰۰۷

درصد عناصر اصلی					آنالیز	تاریخ تولید
P (%)	Mn (%)	Si (%)	Al (%)	C (%)		
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/09/06
0.006	0.64	0.11	0.025	0.173	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/09/18
0.011	0.74	0.14	0.03	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/09/25
0.008	0.74	0.14	0.027	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/10/11
0.007	0.69	0.16	0.033	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/10/13
0.007	0.68	0.16	0.034	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/10/17
0.009	0.67	0.16	0.03	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/10/23
0.01	0.66	0.16	0.04	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/10/29
0.01	0.66	0.13	0.031	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/02
0.013	0.66	0.14	0.028	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/04
0.007	0.67	0.14	0.026	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/06
0.009	0.66	0.15	0.024	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/08
0.008	0.66	0.16	0.024	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.18	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/10
0.01	0.74	0.16	0.032	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/10
0.01	0.7	0.15	0.028	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/13
0.006	0.68	0.11	0.024	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/15
0.01	0.7	0.16	0.021	0.16	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/16
0.008	0.66	0.14	0.025	0.15	نمونه تاندیش	
max 0.025	0.6 - 0.8	0.1 - 0.25	0.015 - 0.037	0.145 - 0.170	بازه استاندارد	1403/11/18
0.01	0.66	0.14	0.024	0.15	نمونه تاندیش	